Pulverisation | Pour fenêtres | Pour portes | Agiter avant utilisation | diluable à l eau | stocker et transporter dans un endroit frais et ventilé. | Stocker dans un endroit frais

Nettoyer les equipements à l'eau

Rubbol WM 270

Description produit	Produit hydro, opaque inter couche avec propriétés isolantes contre les agents décolorants pour construction faites en feuillus et résineux (exception : pas pour mélèze), extérieur et intérieur. - Excellent mouillage des pores - bonne propriétés de tension - facilité d application - propriété isolante
Couleur	Blanc
Type de resine	Combinaison acrylique-résine alkyde
Pigments	Dioxyde de titane
conditionnement	20 l, 120 l
Traitement	Film humide par couche : 1 x 150 à 200 µm max.
Consommation	150 à 200 ml/m² par couche, en fonction de l'épaisseur du film humide appliqué, sans les pertes de pulvérisation.
Dilution	Si nécessaire, avec un maximum de 5 % deau.
Temperature pour application	15 à 25 °C pour le subjectile, air et produit à 60 % HR
Temps de séchage	La durée de séchage du produit dépend de l'épaisseur de la couche appliquée, celle-ci pouvant néanmoins s'allonger avec des bois riches en substances actives ainsi que par temps froid et humide. Veiller, lors du séchage, à des températures adéquates et à une bonne ventilation. Si ces conditions de séchage ne sont pas respectées, les réclamations ne pourront être prise en compte. Pour obtenir les propriétés d'isolation optimales, un temps de polymérisation d'un minimum de 8 heures est requis ! Séchage à 23°C/50 % R.H Sec au toucher: après env. 30 Minutes Egrenable: après env. 4-6 heures Recouvrable: après env. 8-10 heures (produit à base d'eau)
Nettoyage du matériel	Nettoyer immédiatement après usage avec de l'eau en y ajoutant éventuellement un liquide vaisselle ou avec ST 830 (solution détergente).
Stockage	Durée minimale de stabilité au stockage est de 2 ans. Température de stockage: +5°c - +30°c Apres cette durée le produit ne pourra être utilisé, cette durée peut être différente suivant les produits. Une attention particulière doit être apportée avant application. Les bidons ouverts doivent être refermés soigneusement et stockés protégés du froid.
Disposition	Les récipients pour le recyclage doivent être entièrement vidés. Éliminer les restes de produit selon la législation locale en vigueur. Le code déchets CE adéquat pour ce produit est : 08 01 12
Identification de danger	En accord avec Les directives EC-fiche de données de securité, point 15.
Attention	Lire toujours l'étiquetage et les informations produits avant l'utilisation. Les mesures de protection usuelles doivent également être appliquées pour des laques/lasures pauvres en substances toxiques.
Instruction générale	Avec des bois spéciaux et spécialement les feuillus, une coloration brune peut apparaitre dû aux substances extractibles du bois. Pour assurer une bonne adhérence entre les couches, le revêtement ne doit pas être poncé sur le support. Ne pas utiliser sur Mélèze! La mise en place du Kodrin WV 470/472 doit être effectuée après application de la couche intermédiaire (fond/mid coat). Le bois doit avoir une humidité entre 12 et 15 % pour l'application des produits de revêtement Sikkens. Selon les directives relatives aux revêtements de fenêtres, publiées par la commission fédérale Peinture et préservation des valeurs matérielles (fiche descriptive n 18) de VOB, partie C, DIN 18363 et selon les recommandations de l'Institut Allemand pour la technologie des fenêtres e.V. de Rosenheim, les composants en bois dans des bâtiments doivent être revêtus avant montage, d'au moins une couche de fond et d'une couche intermédiaire. (épaisseur de couche sèche 30 µm min.) Le subjectile doit être sec, exempt de poussières et dégraissé. Il faut aussi tenir compte de la sélection et du domaine d'application du revêtement, en particulier en ce qui concerne la teinte. Les revêtements extérieurs à teinte foncée peuvent engendrer une température de surface surélevée (jusquà 80°C). Destiné à l'emploi dans des exploitations industrielles et exclusivement dans le cadre des recommandations de système formulées par Sikkens.
Directive COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 150g/l (2007)/130g/l (2010). Ce produit contient 80 g/l de COV max.
Information specifique	Le produit réduit les estompements de couleur causés par les substances actives du bois. L'application d'une couche de fond et d'une couche intermédiaire isolantes augmente l'efficacité. Les systemes nommés sont des exemples, des autres systemes sont possibles. Tous les matériaux externes (joint de scellement, silicones, des composés d'étanchéité, les nettoyants) doivent être vérifiés pour la compatibilité avec le système de revêtement avant l'utilisation. Vous pouvez demander conseils à votre representant ou dans le centre technqiue Sikkens le plus proche.

Akzo Nobel Decorative Coatings sa	G. Levisstraat 2	B-1800 Vilvoorde	BELGIE	Tel.: +32 2 2542594	Fax: +32 2 2542283
Akzo Nobel Coatings AG	Taeschmattstrasse 16	CH-6015 Luzern	SCHWEIZ	Tel.: +41 41 2681414	Fax.: +41 41 2681318
Akzo Nobel Wood Coating SA	4, rue Pasteur	F-91580 Etrechy	FRANCE	Tel.: +33 1 69 787080	Fax.: +33 1 69 787094

Système structure: Construction en bois dimensionnelement stable

Impregnation	Imprégnation pour la résistance bois classe 3-5. Ne pas utiliser plus d'un produit BPD dans un seul système. Cetol WV 880 BPD Cetol WV 885 BPD+
Primaire	Rubbol WP 194
Couche intermédiaire	Rubbol WM 270
Couche de finition	Rubbol WF 387 Rubbol WF 382 Rubbol WF 380 Rubbol WF 378

Les performances de nos systèmes produits sont basées sur des plusieurs années de recherche et tests réalisés dans nos laboratoires. Nous garantissons que la mise en œuvre de nos produits permet d'obtenir les performances produits définies par Akzo Nobel Decorative Coatings BV, à condition que nos prescriptions de mise en œuvre soient respectées et réalisées par du personnel expérimenté. Dans le cas ou le résultat final serait influencé négativement par des paramètres non contrôlés par Akzo Nobel, nous rejetons toute responsabilité et réclamation. Le client doit vérifier que les produits livrés soient appropriés au besoin initial. Aussitôt qu'une nouvelle version de cette fiche technique est disponible, cette fiche technique n'est plus valide.

Akzo Nobel Decorative Coatings sa	G. Levisstraat 2	B-1800 Vilvoorde	BELGIE	Tel.: +32 2 2542594	Fax: +32 2 2542283
Akzo Nobel Coatings AG	Taeschmattstrasse 16	CH-6015 Luzern	SCHWEIZ	Tel.: +41 41 2681414	Fax.: +41 41 2681318
Akzo Nobel Wood Coating SA	4, rue Pasteur	F-91580 Etrechy	FRANCE	Tel.: +33 1 69 787080	Fax.: +33 1 69 787094