



dompelen



flow coaten



vacuüm coater



voor kozijnen



voor deuren

voor beperkt  
dimensiestabiele  
elementenvoor niet  
dimensiestabiele  
elementen

voor gebruik roeren



watergedragen

vorstvrij  
transporteren en  
opslaan

koel opslaan

werktuig reinigen  
met water

33199

## Cetol WP 560 NL

Product omschrijving - dringt diep in

- houtvocht regulerend
- kleurgevend
- UV-beschermend

Watergedragen, transparante grondverf voor bouwelementen uit naald- en loofhout, buiten en binnen. Bevat geen fungiciden.

**Kleur** Transparant, diverse kleuren volgens de kleurenkaart.

Bij de keuze van de beitskleur de Rosenheimer verfgroepentabel in acht nemen. Alle beitskleuren kunnen met elkaar gemengd worden. De optische indruk van de individuele beits tinten is verschillend op verschillende ondergronden, daarom een test verrichten op het te behandelen hout. Donkere beits tinten zijn weersbestendiger dan lichte tinten. Kleurloze producten zijn niet geschikt voor buitengebruik. Bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen zoals de eik, lariks of tropische hout kunnen verkleuringen optreden - deze treden ten dele pas op na blootstelling aan weersinvloeden.

**Type bindmiddel** Acrylaat-copolymeer

**Type pigment** Lichtechte, weersbestendig beitspigmenten

**Dichtheid** Ca. 1,00 - 1,03 kg/l

**Verpakking** 5 L, 20 L, 100 L

**Verwerking** Verwerkingsviscositeit is ca. 11 seconden in de DIN-cup 4 mm bij 20 °C materiaalt temperatuur.

Dompelen, flowcoaten

**Rendement** 120 - 160 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de verwerkingsmethode en de aard en het zuigend vermogen van het hout (exacte waarden te bepalen door het uitvoeren van een test)

**Verdunding** Indien nodig met max. 5% water.

**Verwerkingstemperatuur** 15-25 °C voor ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60 % R.L.

**Droogtijd** De droging van het materiaal is mede afhankelijk van de aangebrachte laagdikte maar kan ook trager verlopen bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen of bij natte en koude omgevingscondities. Zorg bij de droging steeds voor een adequate temperatuur en ventilatie. Als de drogingscondities niet in acht worden genomen kan schade aan het aangebrachte verfsysteem niet worden uitgesloten.

Bij 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 stofdroog: na ca. 30 minuten schuurbaar: na ca. 4 uur

Bewerkbaar: na ca. 4 - 6 uur waterig

**Reiniging werktuigen** Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830\* (reinigingsooplossing).

**Opslag** Het in de dopelbak aanwezige materiaal goed afdekken en regelmatig oproeren of circuleren.

Minimale houdbaarheid van onaangebroken verpakkingen bij kamertemperatuur: 1 jaar. Geopende blikken goed sluiten!  
Koel, maar vorstvrij opslaan.

**Afval verwijdering** Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 12

**Gevaren aanduiding** Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.

**Opmerkingen** Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en de productinformatie lezen. Ook bij de verwerking van lak/beits met een gering gehalte aan schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.

Dompel- of voorraadbak: Bij metalen bakken adviseren wij uitsluitend het gebruik van roestvaste staalplaat, zoals bijv. V2A, omdat er anders een risico op corrosie bestaat.

**Basis regels** Om de hechting van de navolgende systeemopbouw te kunnen garanderen, mag de verflaag niet doorgeschuurd worden.

De houtvochtigheid dient te voldoen aan de eisen zoals deze staan omschreven in de SKH publicatie 99-05, maar mag niet hoger zijn dan 18% kernvocht. De ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. De keuze en toepassing van de verfproducten, met name van de kleur, dient eveneens goed overwogen te worden. Donker getinte coatings kunnen verhoogde oppervlaktetemperatuur (tot wel 80 °C) tot gevolg hebben.

**VOC Richtlijn** EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOC.

**Opmerkingen** De hier genoemde systeemopbouw betreft slechts een voorbeeld, een andere opbouw is mogelijk. Neem alstublieft de relevante technische datasheets in acht en vraag een systeemadvies aan via de Sikkens buitendienstmedewerker.

**Systeemadvies** Bij de toepassing van lichte kleuren op houtsoorten met inhoudsstoffen (bijv. Meranti, Eike of Lariks) kunnen, i.c.m. met vochtigheid verkleuringen ontstaan.

Opgelet: Trendkleuren alleen op vurenhout gebruiken! De speciale lagenopbouw voor trendkleuren dient in elk geval volledig uitgevoerd te worden!

### Systeem opbouw: Maathoudende bouwelementen

Grondverf	Cetol WP 560
Midcoat	Cetol WF 955 Cetol WF 950
Eindlaag	Cetol WF 950 Cetol WF 955

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.