



sputten



voor kozijnen



voor deuren



voor beperkt
dimensiestabiele
elementen



voor gebruik roeren



watergedragen



vorstvrij
transporteren en
opslaan



koel opslaan



werktuig reinigen
met water

Cetol WF 955

Product omschrijving - makkelijk verwerkbaar

- goed weersbestendig
- zweet en speeksel resistent

Watergedragen, transparante tussenlaag en deklaag voor houten elementen, zijdeglans, buiten en binnen.

Kleur Transparant, diverse kleuren volgens de kleurenkaart.

Trendkleuren alleen op vurenhout!

Bij de keuze van de beitskleur de Rosenheimer verfgroepentabel in acht nemen. Alle beitskleuren kunnen met elkaar gemengd worden. De optische indruk van de individuele beits tinten is verschillend op verschillende ondergronden, daarom een test verrichten op het te behandelen hout. Donkere beits tinten zijn weersbestendiger dan lichte tinten. Kleurloze producten zijn niet geschikt voor buitengebruik. Bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen zoals de eik, lariks of tropische hout kunnen verkleuringen optreden - deze treden ten dele pas op na blootstelling aan weersinvloeden.

Glansgraad Zijdeglans

Type bindmiddel Zuivere acrylaatdispersie

Dichtheid Ca. 1,05 kg/l, afhankelijk van de kleur

Verpakking 5 L, 20 L, 120 L

Verwerking Spuiten natte laagdikte: 2 x 150 µm of 1 x 150 tot max. 300 µm. Wij adviseren om kleuren in 2 lagen aan te brengen.

Rendement 150 - 300 ml/m², afhankelijk van de aangebrachte natte laagdikte per verwerkingslaag zonder spuitverliezen.

Verdunning Indien nodig met max. 5% water.

Verwerkingstemperatuur 15-25 °C voor ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60 % R.L.

Droogtijd Bij 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 stofdroog: na ca. 60 minuten bewerkbaar: na ca. 4 - 6 uur waterig

De droging van het materiaal is mede afhankelijk van de aangebrachte laagdikte maar kan ook trager verlopen bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen of bij natte en koude omgevingscondities. Zorg bij de droging steeds voor een adequate temperatuur en ventilatie. Als de drogingscondities niet in acht worden genomen kan schade aan het aangebrachte verfsysteem niet worden uitgesloten.

Reiniging werktuigen Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830* (reinigingsoplossing).

Opslag Minimale houdbaarheid van onaangebroken verpakkingen bij kamertemperatuur: 1 jaar. Geopende blikken goed sluiten! Koel, maar vorstvrij opslaan.

Afval verwijdering Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 12

Gevaren aanduiding Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.

Opmerkingen Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en de productinformatie lezen. Ook bij de verwerking van lak/beits met een gering gehalte aan schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.

Basis regels De houtvochtigheid dient bij gebruik van Sikkens producten tussen 12 en 15% te liggen. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De keuze en toepassing van de verfproducten, met name van de kleur, dient eveneens goed overwogen te worden. Donker getinte coatings kunnen een verhoogde oppervlaktetemperatuur (tot 80 °C) tot gevolg hebben. Bestemd voor gebruik in technische commerciële bedrijven, uitsluitend volgens de vrijgegeven Sikkens systeemaanbevelingen.

VOC Richtlijn EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOC.

Opmerkingen De hier genoemde systeemopbouw betreft slechts een voorbeeld, een andere opbouw is mogelijk. Neem alstublieft de relevante technische datasheets in acht en vraag een systeemadvies aan via de Sikkens buitendienstmedewerker.

Systeem aanbeveling voor semi stabiele houten constructies:

Vanwege de (hoge) variaties van houtvochtigheid in deze constructies mag de laagdikte niet hoger zijn dan 200µm, een tussenlaag is niet nodig.

Systeemadvies Bij de toepassing van lichte kleuren op houtsoorten met inhoudsstoffen (bijv. Meranti, Eike of Lariks) kunnen, i.c.m. met vochtigheid verkleuringen ontstaan.

Opgelet: Trendkleuren alleen op vurenhout gebruiken! De speciale lagenopbouw voor trendkleuren dient in elk geval volledig uitgevoerd te worden!

Het coating systeem kan, na het reinigen met het speciale reinigingsmiddel, licht geschuurd, afgestoft en overschilderd worden met de aanbevolen oplosmiddelhoudende onderhoudsproducten.

Bij de afwerking van loofhout, adviseren wij het gebruik van een porievullende tussenlaag.

Stelsiem opbouw: Maathoudende bouwelementen

| | |
|------------------|---|
| Impregneermiddel | Impregnering voor resistentieklasse 3-5. Geen verschillende BPD-producten over elkaar aanbrengen a.u.b. Cetol WV 885 BPD |
| Grondverf | Cetol WP 560 Cetol WP 562 BPD |
| Midcoat | Cetol WM 665 Cetol WF 955 Cetol WM 675 |
| Eindlaag | Cetol WF 955 |

Stelsiem opbouw: Speciale opbouw voor trendkleuren

| | |
|------------------|---|
| Impregneermiddel | Impregnering voor resistentieklasse 3-5. Geen verschillende BPD-producten over elkaar aanbrengen a.u.b. Cetol WV 885 BPD |
| Grondverf | Cetol WP 560 |
| Midcoat | Cetol WM 665 Cetol WF 955 Cetol WM 675 |
| Eindlaag | Cetol WF 955 |

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.