



dompelen



kwasten



voor kozijnen



voor deuren



voor beperkt
dimensiestabiele
elementen



voor niet
dimensiestabiele
elementen



voor gebruik roeren



koel opslaan



werktuig reinigen
met ST 825

Cetol SP 520

- Product omschrijving - dringt diep in
- verstevigend
 - houtvocht regulerend
 - kleurgevend
 - UV-beschermend

Oplosmiddelenhoudende transparante grondverf voor houten elementen uit naald- en loofhout, buiten.

Kleur Transparant, diverse kleuren volgens de kleurenkaart.

Bij de keuze van de beitskleur de Rosenheimer verfgroepentabel in acht nemen. Alle beitskleuren kunnen met elkaar gemengd worden. De optische indruk van de individuele beits tinten is verschillend op verschillende ondergronden, daarom een test verrichten op het te behandelen hout. Donkere beits tinten zijn weersbestendiger dan lichte tinten. Kleurloze producten zijn niet geschikt voor buitengebruik. Bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen zoals de eik, lariks of tropische hout kunnen verkleuringen optreden - deze treden ten dele pas op na blootstelling aan weersinvloeden.

Type bindmiddel Alkydhars

Type pigment Lichtechte, weersbestendig beitspigmenten

Dichtheid Ca. 0,8-0,9 kg/l afhankelijk van de kleur

Verpakking 20 l

Verwerking Verwerkingsviscositeit is ca. 13 seconden in de DIN-cup 4 mm bij 20 °C materiaaltemperatuur.
Dompelen, schilderen

Rendement 120 - 160 ml/m², afhankelijk van de verwerkingsmethode en de aard en het zuigend vermogen van het hout (exacte waarden te bepalen door het uitvoeren van een test)

Verdunning Indien nodig met max. 5% ST 825*.

Verwerkingstemperatuur 5 - 30°C voor ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60% R.L.

Droogtijd Bij 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 stofdroog: na ca. 2 uur schuurbaar: na ca. 18 uur
Bewerkbaar: na ca. 24 uur

De droging van het materiaal is mede afhankelijk van de aangebrachte laagdikte maar kan ook trager verlopen bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen of bij natte en koude omgevingscondities. Zorg bij de droging steeds voor een adequate temperatuur en ventilatie. Als de drogingscondities niet in acht worden genomen kan schade aan het aangebrachte verfsysteem niet worden uitgesloten.

Reiniging werktuigen Met verdunner ST 825* of wasbenzine.

Opslag Het in de dompelbak aanwezige materiaal goed afdekken en regelmatig oproeren of circuleren.

Minimale houdbaarheid van onaangebroken verpakkingen bij kamertemperatuur: 1 jaar. Geopende blikken goed sluiten!
Koel, maar vorstvrij opslaan.

Afval verwijdering Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 11

Gevaren aanduiding Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.

Opmerkingen Vanwege de vetoplossende werking wordt bij continu gebruik het dragen van rubberen handschoenen aanbevolen. Bij oogcontact meteen met een ruime hoeveelheid water uitspoelen, indien nodig een oogarts opzoeken.
Niet gebruiken voor hout dat bestemd is om in direct contact te komen met levensmiddelen of diervoeders.
De vloeistof mag niet in water terechtkomen. Zij mogen alleen volgens de gebruiksaanwijzing en alleen voor de toegelaten toepassingen worden gebruikt. Oneigenlijk of foutief gebruik kan gezondheids- of milieuschade tot gevolg hebben.

Door het type bindmiddel heeft dit product, wanneer het fijn verdeeld is, een risico op zelfontbranding. Spuitstof en dergelijke moet onmiddellijk verwijderd worden. Tijdens het reinigen is het belangrijk het afval en de reinigingsmaterialen te verzamelen en te bewaren in afgesloten, onbrandbare containers. Na reiniging dienen de afvalbakken luchtdicht afgesloten te worden.

Basis regels Om de hechting van de navolgende systeempbouw te kunnen garanderen, mag de verflaag niet doorgeschuurd worden.

De houtvochtigheid dient bij gebruik van Sikkens producten tussen 12 en 15% te liggen. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De keuze en toepassing van de verfproducten, met name van de kleur, dient eveneens goed overwogen te worden. Donker getinte coatings kunnen een verhoogde oppervlaktetemperatuur (tot 80 C) tot gevolg hebben. Bestemd voor gebruik in technische commerciële bedrijven, uitsluitend volgens de vrijgegeven Sikkens systeemaanbevelingen.

VOC Richtlijn EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 750 g/l (2007)/750 g/l (2010). Dit product bevat max. 675 g/l VOC.

Opmerkingen De hier genoemde systeempbouw betreft slechts een voorbeeld, een andere opbouw is mogelijk. Neem alstublieft de relevante technische datasheets in acht en vraag een systeemadvies aan via de Sikkens buitendienstmedewerker.

Stelsiem opbouw: Maathoudende bouwelementen

Impregneermiddel	Impregnering voor resistentieklasse 3-5. Geen verschillende BPD-producten over elkaar aanbrengen a.u.b. Cetol WV 885 BPD
Grondverf	Cetol SP 520
Midcoat	Cetol WM 675 Cetol WM 665
Eindlaag	Cetol WF 957 Cetol WF 955 Cetol WF 952 Cetol WF 950 Cetol WF 980

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.