Spritzen | Für Fenster | Für begrenzt maßhaltige Holzbauteile | Vor Gebrauch umrühren | Wasserverdünnbar | Frostsicher transportieren und lagern | Kühl lagern

Werkzeugreinigung mit Wasser

sikkens WOOD COATINGS

Cetol WF 758

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare, transparente, matte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem, betont als Natureffekt-Lasur die charakteristische Holzstruktur. - offenporig - holzfeuchtigkeitsregulierend - guter Verlauf - leicht verarbeitbar
Farbton	Lasierend, Farbtöne z.B. aus Farbtonkollektion Joinery Color Classics. Bei der Auswahl des Lasurfarbtones ist das VFF Merkblatt HO.01 „Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster und -Haustüren“ zu beachten. Alle Lasurfarbtöne sind miteinander mischbar. Der optische Eindruck der einzelnen Lasurtöne auf verschiedenen Untergründen und bei verschiedenen Schichtdicken ist unterschiedlich, deshalb sind Probebeschichtungen auf dem zu behandelnden Holz anzulegen. Mittel bis stark pigmentierte Lasurtöne sind witterungsbeständiger als wenig pigmentierte Farbtöne. Farblose Beschichtungen sind für den Außeneinsatz nicht geeignet. Auf inhaltstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen - diese treten z.T. erst in der Bewitterung auf.
Glanzgrad	Matt
Bindemittelart	Reinacrylat-Dispersion
Verpackung	Farblos: 20 l Farbig: 5 l, 20 l
Verarbeitung	Spritzen Nassschichtdicke: 2 x 80-120 µm oder 1 x 150 bis max. 200 µm. Es wird empfohlen Farbtöne im zweischichtigen Aufbau zu applizieren. Da dieses Produkt sowohl für begrenzt maßhaltige, als auch für maßhaltige Bauteile eingesetzt wird und dort unterschiedliche Schichtdicken zu applizieren sind, erscheinen die Farbtöne unterschiedlich intensiv.
Verbrauch	80 - 150 ml/m², je nach applizierter Nassschichtdicke pro Beschichtungsschicht ohne Spritzverluste.
Verdünnung	Falls erforderlich mit max. 5 % Wasser.
Verarbeitungstemperatur	15 - 25 °C für Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte
Trockenzeit	Bei Normklima 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte Staubtrocken: nach ca. 60 Minuten Überarbeitbar: nach ca. 4 - 6 Stunden wässrig Die Trocknung des Materials ist von der applizierten Schichtdicke abhängig und kann sich bei inhaltstoffreichen Holzarten sowie durch nasskalte Witterung verzögern. Bei der Trocknung stets für ausreichende Temperierung und Luftwechsel sorgen. Werden Trocknungsbedingungen nicht eingehalten können Schäden in der Beschichtung nicht ausgeschlossen werden.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel oder mit ST 830.
Lagerung	Die Mindesthaltbarkeit (MHD) im ungeöffneten Originalgebinde beträgt 2 Jahre; Lagertemperatur +5 - +30 °C. Nach Ablauf der MHD kann das Produkt noch verarbeitungsfähig sein, jedoch können sich die Produkteigenschaften vor „frischem“ Material unterscheiden. Daher muss der Verarbeiter überlagertes Material mit besonderer Aufmerksamkeit applizieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen! Kühl, aber frostfrei lagern.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste den örtlichen Vorschriften entsprechend entsorgen. Ein für dieses Material geeigneter EU-Abfallschlüssel ist: 08 01 12
Gefahrenkennzeichnung	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien - siehe Sicherheitsdatenblatt, Punkt 15.
Warnhinweise	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
VOC-Richtlinie	EU Grenzwert für dieses Produkt (kat. A/e): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
Grundregeln	Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Sikkens Beschichtungsstoffen soll zwischen 12 % und 15 % liegen. Nach den Richtlinien für Fensterbeschichtungen, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwerteschutz (Merkblatt Nr. 18), der VOB, Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile in Gebäuden allseitig vor Einbau mit mindestens einer Grund- und einer Zwischenbeschichtung zu versehen. (mind. 30 µm Trockenschichtstärke) Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Auswahl und Anwendung der Beschichtung, besonders des Farbtones, ist ebenfalls zu beachten. Dunkelgetönte Beschichtungen können außen zu einer erhöhten Oberflächentemperatur (bis 80 °C) führen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben und ausschließlich in freigegebenen Sikkens-Systemempfehlungen bestimmt.
Hinweise	Der hier genannte Beschichtungsaufbau ist exemplarisch, andere Aufbauten sind möglich. Alle mit dem Beschichtungssystem in Kontakt kommenden Fremdstoffe (z.B. Spachtel, Klebebänder, Dichtstoffe, Reiniger etc.) sind generell vom Verarbeiter auf Verträglichkeit zu prüfen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblätter und fordern Sie eine Systemberatung über den Sikkens

Akzo Nobel Hilden GmbH	Düsseldorfer Straße 96-100	D-40721 Hilden	DEUTSCHLAND	Tel: +49 (0) 2103-77-800	Fax: +49 (0) 2103-77-577
Akzo Nobel Coatings GmbH	Aubergstraße 7	A-5161 Elixhausen	ÖSTERREICH	Tel.: +43-662-48989-0	Fax: +43-662-48989-99
Akzo Nobel Coatings AG	Täschmattstrasse 16	CH-6015 Luzern	SCHWEIZ	Tel.: +41-41-2681414	Fax: +41-41-2681318

	Außendienstmitarbeiter oder im Werk an.
Beschichtungsempfehlung	Bei der Beschichtung von Laubhölzern empfehlen wir den Einsatz einer porenfüllenden Zwischenbeschichtung. Hinweis zum Wartungsanstrich: Es dürfen nur wässrige Beschichtungssysteme zur Überarbeitung eingesetzt werden! Wartungsanstrich (ggf. jährlich, je nach Zustand des Objektes) mit z.B. Cetol WP 510, Cetol WF 761 oder Cetol WF 758

Systemaufbau: Begrenzt maßhaltige Holzbauteile

Imprägnierung	Imprägnierung nach DIN 68800. Bitte keine BPD-Produkte übereinander einsetzen. Cetol WV 885 BPD+ Cetol WV 880 BPD
Grundierung	Cetol WP 566
Zwischenbeschichtung	Cetol WM 675 Cetol WM 665
Endbeschichtung	Cetol WF 758

Systemaufbau: Maßhaltige Holzbauteile

Imprägnierung	Imprägnierung nach DIN 68800. Bitte keine BPD-Produkte übereinander einsetzen. Cetol WV 885 BPD+ Cetol WV 880 BPD
Grundierung	Cetol WP 566
Zwischenbeschichtung	Cetol WM 610 Cetol WF 758
Endbeschichtung	Cetol WF 758

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Akzo Nobel Hilden GmbH | Düsseldorfer Straße 96-100 | D-40721 Hilden | DEUTSCHLAND | Tel: +49 (0) 2103-77-800 | Fax: +49 (0) 2103-77-577
Akzo Nobel Coatings GmbH | Aubergstraße 7 | A-5161 Elixhausen | ÖSTERREICH | Tel.: +43-662-48989-0 | Fax: +43-662-48989-99
Akzo Nobel Coatings AG | Täschmattstrasse 16 | CH-6015 Luzern | SCHWEIZ | Tel.: +41-41-2681414 | Fax: +41-41-2681318