



voor kozijnen



voor deuren



vorstvrij transporteren en opslaan



koel opslaan



werktuig reinigen met water



open verpakkingen goed sluiten



AkzoNobel



## Kodrin WV 472

Product omschrijving - reuk arm

- makkelijk verwerkbaar

Elastische sealer voor borstweringsvoegen, met name V-voegen (max. radius 3 mm) rond de borstweringen van houten ramen en deuren tegen het indringen van vocht. Voor gebruik onder zowel dekkende als transparante laklagen, buiten en binnen. Borstweringsvoegen aan ramen en deuren komen voor bij hoekverbindingen waarbij kopshout aan de dorpel grenst. Deze voegen zijn normaal gesproken niet langer dan 10 cm. Dit voegmiddel is niet geschikt voor toepassing in andere constructie voegen.

Kleur Semi-transparant

Type bindmiddel Speciale polymeerdispersie

Dichtheid Ca. 1,10 kg/l

Verpakking 320 ml koker

Verwerking Met behulp van een doseerpistool de sealer in de open V-voeg drukken en vervolgens met de vinger natrekken. Hierbij dient een beschermende handschoen gedragen moeten worden. Geen zeepsop gebruiken.

Rendement Ca. 50 ml/strekkende meter V-voeg.

Verdunning Niet verdunnen

Verwerkingstemperatuur 15-25 °C voor ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60 % R.L.

Droogtijd Bij 23°C/50% R.V. DIN 50014

Overschilderbaar: Na volledige droging.

Indien mogelijk overnacht laten drogen, op zijn vroegst na 2 uur.

De droging van het materiaal is mede afhankelijk van de aangebrachte laagdikte maar kan ook trager verlopen bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudstoffen of bij natte en koude omgevingscondities. Zorg bij de droging steeds voor een adequate temperatuur en ventilatie. Als de drogingscondities niet in acht worden genomen kan schade aan het aangebrachte verfsysteem niet worden uitgesloten.

Reiniging werktuigen Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830\* (reinigungsoplossing).

Opslag Minimale houdbaarheid van onaangebroken verpakkingen bij kamertemperatuur: 1 jaar. Geopende blikken goed sluiten! Koel, maar vorstvrij opslaan.

Afval verwijdering Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 12

Gevaren aanduiding Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.

Opmerkingen Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en de productinformatie lezen. Ook bij de verwerking van lak/beits met een gering gehalte aan schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.

Basis regels De houtvochtigheid dient bij gebruik van Sikkens producten tussen 12 en 15% te liggen. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De keuze en toepassing van de verfproducten, met name van de kleur, dient eveneens goed overwogen te worden. Donker getinte coatings kunnen een verhoogde oppervlaktetemperatuur (tot 80 C) tot gevolg hebben. Bestemd voor gebruik in technische commerciële bedrijven, uitsluitend volgens de vrijgegeven Sikkens systeemaanbevelingen.

VOC Richtlijn Niet markeringsplichtig.

Systeemadvies De kit wordt na volledige droging van de grondlaag en na het schuren in de schone, stof- en vetvrije V-voeg aangebracht. Gebruik daarbij geen zeepsop. Na droging van de afgekitte voegen kan de afwerking met mid- en topcoat plaatsvinden.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.